

## Состав NEOMID 100 STOPЖУК

### ТИП

Средство для защиты древесины от жуков древоточцев и их уничтожения. Концентрат 1:4.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты древесины различных пород от насекомых, поражающих древесину (жуков), а также для их уничтожения на всех стадиях развития. Для наружных и внутренних работ.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки конструкций из древесины (брусья, стропила, полы и т.д.), лесо- и пиломатериалов. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/  
снаружи



водная основа



кисть



валик



краскопульт

### ЦВЕТ

Бесцветный.

### КОНЦЕНТРАЦИЯ

Концентрат 1:4.

### РАСХОД ОБЩИЙ ГОТОВОГО РАСТВОРА

Для профилактической защиты – 150-200 г/м<sup>2</sup>

Для уничтожения насекомых – 250-300 г/м<sup>2</sup>

### ФАСОВКА

1 кг, 5 кг

### РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 24 часов.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C в отсутствие людей и домашних животных.

## ОБРАБОТКА

Средство развести водой в соотношении 1:4. Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания раствора. Очистить поверхность от грязи, пыли, отслоений старой краски и удалить (отсечь, зачистить) сильно корродированную часть дерева. Рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок. При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью или наличием предварительной обработки. Готовый раствор наносить кистью или валиком с синтетическим ворсом, равномерно распределяя по поверхности. Необходимый расход готового раствора достигается в среднем за 2-3 нанесения. В случае поражения древесины насекомыми средство необходимо наносить на поверхность, а также вводить концентрированный (неразбавленный) раствор в летные или личиночные отверстия 3-4 раза, забивая затем отверстие пропитанным деревянным дюбелем. Пораженные участки рекомендуется обрабатывать повторно через 14 дней с момента первоначальной обработки. После обработки помещение необходимо проветривать не менее суток. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

## ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

После высыхания поверхности и проведения повторной обработки продолжить запланированные отделочные работы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду, респиратор. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. Обратиться к врачу. Не подвергать обработке средством поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания, кормами.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей и домашних животных. Хранить в проветриваемом помещении, в плотно закрытой заводской таре, при температуре от +5 до +30°C. Избегать попадания солнечных лучей и нагрева. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Не допускать попадания препарата в водоемы, сточные воды, грунт. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Срок хранения: концентрата - 18 месяцев, готового раствора - 3 дня.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.