


## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FASSADE X**

Monolityczna dwuwarstwowa, ognioodporna, wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna stosowana przede wszystkim do elewacji – fasad wentylowanych, ekstremalnie odporna na promieniowanie UV – zaliczony test 5000 h. Zbudowana z warstwy włókniny poliestrowej pokrytej poliuretanem. Dostępna w opcji z 2 taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.

| PARAMETR                                | JEDNOSTKA                | WARTOŚĆ                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Skład materiału                         |                          | Włóknina PET + poliuretan                                     |
| Paroprzepuszczalność                    | [g/m <sup>2</sup> /24h]  | ca. 3000                                                      |
| Reakcja na ogień                        |                          | B-s1, d0                                                      |
| Odporność temperaturowa                 | [°C]                     | -40 do +100 / 120**                                           |
| Współczynnik Sd                         | [m]                      | ca. 0,1 (+/- 0,08)                                            |
| Odporność na UV                         |                          | 5000 h*                                                       |
| Czas ekspozycji na UV                   | [miesiące]               | 4                                                             |
| Gramatura                               | [g/m <sup>2</sup> (±5%)] | ca. 210                                                       |
| Wodoszczelność                          |                          | W1                                                            |
| Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)    | [N/50 mm]                | ≥380 (+/-150)                                                 |
| Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD) | [N/50 mm]                | ≥420 (+/-150)                                                 |
| Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)    | [N]                      | ≥220 (-80/+60)                                                |
| Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD) | [N]                      | ≥210 (-60/+50)                                                |
| Kolor                                   |                          | antracyt / antracyt                                           |
| Rozmiar rolki                           | [m x mb]                 | 1,5 x 50 = 75 m <sup>2</sup><br>3,0 x 50 = 150 m <sup>2</sup> |
| Paleta                                  | [rolek]                  | 75 m <sup>2</sup> = 40<br>150 m <sup>2</sup> = 25             |

\* Test sztucznego starzenia UV 5000 h (standardowo tylko 336 h). \*\*krótkotrwała odporność temperaturowa.



## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FASSADE X**

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie jako izolacja ścian przed wiatrem, deszczem i wilgocią w systemach elewacji wentylowanych i niewentylowanych, a w szczególności elewacjach z otwartymi szczelinami do 30 mm. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Doskonale sprawdza się w budownictwie, szkieletowym, również pasywnym czy modułowym, domach z bali oraz konstrukcjach budynków mieszkalnych i hal przemysłowych.

**Zalecenia montażowe / gwarancja:** Montaż ostatecznego pokrycia należy wykonać do 16 tygodni od momentu zamontowania membrany wiatroizolacyjnej na ścianie. Ostateczne pokrycie może maksymalnie odsłaniać 30% całkowitej powierzchni przy otwartej szczelinie (fugi) 3 cm. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

**Zasady bezpieczeństwa:** Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

**Przechowywanie / transport:** Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Produkt powinien być przygotowany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne produktu lub trwale go uszkodzić.

**System SK2:** Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 13/01/2026